



Vorstreichfarbe - Alapozó festék

Alapozó festék kül- és beltéri felületekre	Mázolással	Hengerrel	Szórással Fúvóka: 1,5-1,8 mm Nyomás: 3 - 4bar	Airless-Szórással 0,33 mm kb. 160 bar
Gyorsan szárad				

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyag fajája:	Műgyanta.
Pigmentalap:	Titándioxid, funkcionális tömítőanyag.
Sűrűség:	Kb. 1,5 g/cm ³ .
Anyag fajtája:	Alkidgyanta bázisú alapozófesték.
Használat:	Általános alapozó fa-, fém és semleges kémhatású falfelületre, alap- és köztes réteggént.
Tulajdonságok:	Könnyen felhasználható, jól terülő, gyorsan száradó alapozófesték magas tömítő- és fedési tulajdonsággal.
Alapfelület:	Nyers és alapozott fa, keményrost-, faforgács-, rétegelt lemez, vas-, horgany-, alumínium felületekre az általános felületelőkészítő munkák után; száraz, semleges vakolt-, falfelületekre stb.
Rétegfelépítés:	<i>Kültéri falfelületek:</i> <ul style="list-style-type: none">- düfa Holzgrund (túlevelűknél)- düfa Vorstreichfarbe- düfa Vorlack- düfa Buntlack. <i>Beltéri falfelületek:</i> <ul style="list-style-type: none">- düfa Vorstreichfarbe- düfa Vorlack- düfa Buntlack. <i>Vas- és acél felületek:</i> <ul style="list-style-type: none">- düfa Rostschutzgrund (kültéren 2x)- düfa Vorstreichfarbe- düfa Buntlack.

Hígítás:	Vorstreichfarbe-t hígítatlanul használjuk.
Szerszámok tisztítása:	düfa Nitro-Universal-Verdüner vagy düfa Terpentin-Ersatz hígítóval.
Tárolás:	Hűvös és száraz, de fagymentes helyen tároljuk. Jól zárt eredeti dobozban kb. 12 hónapig tárolható.
Kiszerezés:	375 ml, 750 ml, 2,5 l és 15 kg.
Kiadósság:	Kb. 13 m ² / l/réteg. Egzakt kalkulációra a festendő felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.
Száradási idő:	+20°C hőmérsékleten kb. 2 óra után porszáraz és 6 óra után tapintható. Hűvösebb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik.
Felhasználási hőmérséklet:	Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a felhasználás mind a száradás ideje alatt.
Megsemmisítés:	A festékmарadványokat hagyjuk beszáradni a vörörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.