



Boots - Klarlack - Színtelen csónaklakk

Műgyanta alapú színtelen lakk	Mázolással	Hengerrel	Szórással Fúvóka 1,5 mm	Airless-Szórással Fúvóka 0,279 mm
			Nyomás 3 - 4 bar	Nyomás kb. 160 bar
Magasfényű				

Színárnyalat:	Színtelen.
Fényességi fok:	Magasfényű.
Kötőanyag fajtája:	Speciális alkidgyanta.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ .
Anyag fajtája:	Ütés- és karcolás álló, gyorsan száradó, nagyon kiadós magasfényű színtelen lakk bel- és kültérre.
Használat:	Facsónakok, bútorok, ajtók és faburkolatok színtelen, időjárásálló festésére alkalmas, jól terül, ütés-, tenger- és sóvízálló.
Tulajdonságok:	Színtartósság és vízállóság: nagyon jó. Vegyszerállóság: gyenge savak, lúgok és háztartási tisztítószerrel szemben jó. Felületi tapadás, elaszticitás és ütésállóság tekintetében teljesíti a VOB- és DIN szabványok feltételeit.
Hőállóság:	+ 80 °C-ig.
Alapfelület:	Az új, még nem festett kültéri fafelületet düfa Holzgrund –dal alapozzuk le, majd 10-15%-ban Terpentin-Ersatz vagy Kunstharz-Verdünnung hígítóval hígított Boots-Klarlack -ot hordjunk fel.
Feldolgozás:	Kb. 4-6 órás száradás után hígítatlan Boots-Klarlack –ot alkalmazzunk. A régi, színtelen festékréteget csiszoljuk meg csiszolópapírral, majd egy vagy két rétegben lakkozzuk. A régi színes festéket maradéktalanul távolítsuk el düfa Abbeizer –rel majd hígítatlan Boots-Klarlack –kal alapozzuk és végül szintén hígítatlanul lakkozzunk. <u>Hígítás a mázolásához:</u> Kunstharz-Verdünnung vagy Terpentin-Ersatz hígítóval. <u>Hígítás a szóráshoz:</u> Kunstharz-Verdünnung hígító.
Megjegyzés:	A Boots-Klarlack különösen kiváló minőségű, strapabíró, kemény felületet adó lakkozást biztosít. A Boots-Klarlack –kal történő lakkozás ütés- és karcolásálló. A Boots-Klarlack vízálló, így csónakok lakkozására is használható.

Fontos adatok:

A szintelen kültéri lakkozás időjárásállósága függ a lakkfilm rétegvastagságától.
A minimális rétegfelépítésnek három rétegből kell állnia. Minden további réteg, sokszorosán megnövelheti a bevonat tartósságát. Amennyiben a fafelületünket nedvesség ellen kezeljük, úgy különös hangsúlyt fektessünk az alapozó réteg megfelelő felhordására.

Szerszámok tisztítása:

Kunsthaz-Verdünnung vagy Terpentin-Ersatz hígítóval.

Tárolás:

A **Boots-Klarlack**™-ot hűvös és száraz, de fagymentes helyen tároljuk.
A már megbontott kiserelést jól zárjuk le.

Kiserelés:

375 ml, 750 ml és 2,5 l.

Kiadósság:

Kb. 10 m² / l, az alap tulajdonságától függően.
Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.

Száradási idő:

Meleg, normál, kb. 20°C hőmérsékleten kb. 4-6 óra elteltével porszáraz és kb. 8 óra után tapintható. Kb. 16 óra után festhető ill. szórható. Kb 48 óra után csiszolható.

Feldolgozási hőmérséklet:

Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a feldolgozás, mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés:

A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.