



Isolier-Deckfarbe – Szigetelő fedőfesték

Szigetelő bevonat beltérre	Mázolással	Hengerrel
----------------------------	------------	-----------

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyag fajtája:	Természetes gyanta.
Sűrűség:	Kb. 1,3g/cm ³
Anyag fajtája:	Természetes gyanta alapú fedőfesték.
Használat:	Korom- és nikotinfoltok elfedésére vakolatra, betonra, falazatokra, fa- és keményfarostlemezre. Vizes foltok, kátrány-, bitumen- és karbolineum valamint anilin bevonásához.
Tulajdonságok:	Gyorsan száradó, jól takaró, szigeteli a füst-, nikotin-, kátrány-, korom- és vízfoltokat, a bitument és karbolineumot.
Rétegfelépítés:	Az Isolier-Deckfarbe – t a felhasználás előtt jól keverjük és hígítatlanul hordjuk fel. Ügyeljünk a hézagmentes rétegfelhordásra. Különösen nehezen izolálható felületeknél, mint kátrány-, aszfalt- és anilinfestékeknel két, egymásra merőleges rétegben használjuk. Az Isolier-Deckfarbe -vel festett alapfelületek düfa diszperziós festékekkel átfesthetők.
Biztonsági tanácsok:	A dobozt jól lezárva és tűzforrástól távol tároljuk. Használat közben ne dohányozzunk. Csak jól szellőző helyiségben használjuk.
Hígítás:	Spiritusz vagy düfa Nitro-Universal-Verdünner hígítóval.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal düfa Nitro-Universal-Verdünner hígítóval vagy spiritusszal.
Tárolás:	Hűvös és száraz helyen tároljuk. Használat után jól zárjuk vissza a dobozt. Jól lezárt eredeti kiszerelésben kb. 12 hónapig tárolható.

Kiszerezés:

375 ml, 750 ml és 2.5l.

Kiadósság:

Kb. 8-10m²/ l **Isolier-Deckfarbe**, az alapfelület tulajdonságától függően.
Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad kellő garanciát.

Száradási idő:

Meleg, normál, kb +20°C hőmérsékleten kb. 4 óra után átfesthető.
Hűvösebb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik.

Feldolgozási hőmérséklet:

Legalább +5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet mind a feldolgozás, mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés:

A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.