



Silber Extra - Ezüstsínű zománctfesték

Aluminium-festék	Festéssel	Szórással	Hengerrel
------------------	-----------	-----------	-----------

Színárnyalat:	Ezüst.
Fényességi fok:	Metál-fényes.
Kötőanyagfajta:	Műgyanta, aluminiumpigment.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ .
Alkalmazás:	Kiváló minőségű, időjárásálló és széles körben alkalmazható zománctfesték, fémre, fára és műanyagra, továbbá hőálló bevonatként kályhákra, fűtő-, kipuffogóegységekre és egyéb magas hőhatásnak kitett felületekre.
Tulajdonságok:	Hőálló, rozsdásodás ellen védő festékbevonat.
Alapfelület:	Az aljzatnak hordképesnek, száraznak, laza részektől, portól, olajtól, zsírtól, és egyéb elválasztószerként működő anyagtól mentesnek kell lennie.
Felhordás:	A doboz tartalmát jól fel kell keverni és azt az aljzat adottságainak megfelelően egyszer vagy kétszer kell felhordani. Kültéri felhordáshoz, vas felületre düfa Rostschutzgrund -os alapozás szükséges.
Megjegyzés:	Kályhák és fűtőkészülékek bevonását követően csak közepesen, majd egyre erőteljesebben történjen a felhevítés. Hőállóság: kb. 500°C-ig.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal düfa Nitro-Universal-Verdünn er-hígítóval.
Tárolás:	Hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni. Az edényeket használat után jól le kell zárni. Jól zárt eredeti edényben kb. 12 hónapig tárolható.
Kiszerezés:	125 ml.
Kiadósság:	Kb. 3,5 m ² / kiszerezés. Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt.

Száradási idő:

Kb. +20°C-os meleg, normál szobahőmérsékleten a **Silber extra** kb. 30 perc múlva porszáraz. Átfesthető és kikeményedik a beégetés után, kb. 120°C-tól.

Felhordási hőmérséklet:

A legkedvezőbb a kb. + 20° C-os hőmérséklet, mely a felhordási- és a száradási időre, valamint az alapfelület hőmérsékletére is vonatkozik.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080102 (régí festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogénos oldószereket) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) rendelkezései szerint kell kezelni.