



Schwarzer Peter - „Fekete Péter“ mélyfekete zománCFesték

Aluminium-festék	Festéssel	Szórással

Színárnyalat:	Fekete.
Fényességi fok:	Magasfényű.
Kötőanyagfajta:	Természetes aszfalt.
Sűrűség:	Kb. 0,9 g/cm ³ .
Alkalmazás:	Jó fedőképességű fekete zománCFesték díszrácsokhoz, lemezekhez, vas- és kemény-PVC anyagokhoz. Kiválóan alkalmas az ereszcatornák belső védelméhez is, vakolatok valamint betonfelületek szigetelő bevonásához. Fűtőberendezésekhez, hőálló bevonatként alkalmazható.
Tulajdonságok:	Magasfényű, öregedés- és hőálló fekete színű zománCFesték.
Alapfelület:	Az alapfelületnek hordképesnek, száraznak, laza részekről, portól, olajtól, zsírtól, és egyéb elválasztószerként működő anyagtól mentesnek kell lennie.
Rétegfelépítés:	Az doboz tartalmát jól fel kell keverni és vékonyan, adott esetben több rétegben kell felhordani.
Megjegyzés:	Kb. +140°C-ig hőálló. Magasabb hőmérsékleten fennáll a bevonóréteg megfolyásának és kellemetlen szagképződésnek a veszélye.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal düfa Universalverdünner- vagy düfa Spezial-Verdünner- hígítóval.
Tárolás:	Hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni. Az edényeket használat után újra jól le kell zárni. Jól zárt eredeti edényben kb. 12 hónapig tárolható.
Kiszerezés:	125 ml.
Felhordás:	Kb. 2 m ² / 125 ml-es doboz. Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt.
Száradási idők:	Kb. +20°C-os meleg, normál hőmérsékleten kb. 1 óra múlva porszáraz, átfesthető 6 óra elteltével, kikeményedik kb. 18-24 óra múlva.

Felhordási hőmérséklet:

A legkedvezőbb a kb. + 20° C-os hőmérséklet, mely a felhordási- és a száradási időre, valamint az alapfelület hőmérsékletére is vonatkozik.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080102 (régi festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogénos oldószereket) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) rendelkezései szerint kell kezelni.