



Klarlack - Színtelen lakk

Műgyanta tartalmú színtelen lakk	Festéssel	Hengerrel	Szórással fúvóka 1,5mm nyomás 3-4 bar	Airless-szórással fúvóka 0,279 mm nyomás kb. 160 bar
Selyemfényű				

Színárnyalat:	Színtelen.
Fényességi fok:	Selyemfényű.
Kötőanyagfajta:	Speciális alkydgyanta.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ .
A termék fajtája:	Ütés-, és karcolásálló, gyorsan száradó, nagyon kiadós műgyantatartalmú lakk bel- és kültéri használatra.
Alkalmazás:	Alkalmas a különféle faanyagok színtelen lakkozására belső és külső térben, könnyen felhordható, időjárásálló.
Tulajdonságok:	Fényállóság és vízállóság: jó, vegyszerállóság: jó a gyenge savakkal, lúgokkal és a háztartási tisztítószerekkel szemben. Tapadás, rugalmasság és ütészállóság: teljesíti a DIN- és a VOB-feltételek követelményeit.
Hőállóság:	+ 80 °C-ig.
Alapfelület:	Az új, bevonat nélküli faanyagokat kültérben düfa Holzgrund -faalapozóval kell alapozni. A Klarlack -ot 10-15%-os Terpentin-Ersatz-al vagy műgyanta-hígítóval hígítva kell előalapozni.
Felhordás:	Az alapozást követően, 4 - 6 órás száradás után hígítatlanul kell a Klarlack -ot felhordani. A régi, színtelen bevonatokat csiszolópapírral meg kell érdesíteni és 1 – 2 rétegben lakkozni. A régi színes bevonatokat düfa Abbeizer -rel teljesen el kell távolítani, majd hígított Klarlack -kal elő kell festeni és azután hígítatlanul kell a zárólakkozást felvinni. <u>A festéshez való hígítás:</u> műgyanta-hígítóval /Kunstharz-Verdünnung/ vagy Terpentin-Ersatz-al. <u>Szóráshoz való hígítás:</u> műgyanta-hígítóval /Kunstharz-Verdünnung/.
Megjegyzés:	A Klarlack -al kezelt felület egy nagy értékű, strapabíró, ütész- és karcolásálló, "csontkemény" felületet eredményez, mely ellenáll a nedvességnek.
Fontos tudnivalók:	A színtelen kültéri lakkozás időjárásállósága függ a lakkfilm rétegvastagságától. A minimális rétegfelépítésnek három rétegből kell állnia. Minden további réteg, sokszorosán megnövelheti a bevonat tartósságát. Amennyiben a fafelületünket nedvesség ellen kezeljük, úgy különös hangsúlyt fektessünk az alapozó réteg megfelelő felhordására.

A szerszámok tisztítása:

Műgyanta-hígító /Kunstharz-Verdünnung/ vagy Terpentin-Ersatz.

Tárolás:

A **Klarlack**-ot hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni. A megbontott edényeket jól le kell zárni.

Kiszerezés:

375 ml, 750 ml és 2,5 l.

Kiadósság:

Kb. 12 - 14 m² /l, az alapfelület adottságaitól függően.

Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt.

Száradási idők:

Kb. +20°C-os normál, meleg szobahőmérsékleten kb. 4-6 óra múlva porszáraz, és kb. 8 óra után tapintható. Átfesthető és átszórható kb. 16 óra múlva, csiszolható kb. 48 óra múlva.

Felhordási hőmérséklet:

Az alapfelületnek és környezetének a felhordási és száradási idő alatt min. +5°C-nak kell lennie.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080102 (régie festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogénes oldószereket) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) rendelkezései szerint kell kezelni.