



Acryl - Klarlack - Akрил szintelen lakk

Belső téri alkalmazásra	Mázolással	Hengerrel Szórással Fúvóka 1,5 mm Nyomás 3,5 bar	Airless-Szórással 0,279 mm kb. 160 bar
Selyemfényű			

Színárnyalat:	Szintelen.
Fényességi fok:	Selyemfényű.
Kötőanyag fajtája:	Tiszta akrikát, vízzel hígítható.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ .
Anyag fajtája:	Vízzel hígítható beltéri szintelen lakk, gyorsan száradó és kopásálló.
Használat:	Az Acryl-Klarlack minden beltéri fafelület bevonására alkalmazható - pl. bútorok, ajtók, faburkolatok, gyermekjátékok, lambériák felületeire. Nedves helyiségekben is használható.
Alapfelület:	Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordképesnek kell lennie. A régi festékrétegeket, valamint a vakszolt és a politúrozott részeket maradéktalanul távolítsuk el. Esetlegesen végezzünk próbafestést.
Felhordás:	Fafelületek kezeléséhez 2 – 3 réteg Acryl-Klarlack –ot kell alkalmazni. Az erősen nedvszívó fafelületeket első rétegen max 10 % vízzel hígított Acryl-Klarlack - kal kell bevonni. A következő réteg felhordása előtt gondosan csiszoljuk át és portalanítsuk a felületet.
Feldolgozási javaslatok:	Használat előtt jól keverjük fel. Káros anyagot nem tartalmazó lakkok és zománcok használata esetén is tartsuk be az általános védőintézkedéseket.
Szerszámok tisztítása:	A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.
Tárolás:	A felbontott dobozt jól zárjuk le. Fagymentes helyen tároljuk.
Kiszerezés:	750 ml.
Kiadósság:	Kb. 8 - 10 m ² /l, az alapfelület tulajdonságától függően. Pontos értéket mintafelület készítésével nyerhetünk.
Száradási idő:	Normál, kb. 20°C-os szobahőmérsékleten kb. 1óra után tapintható, 2-3 óra után átfesthető ill. szórható.
Feldolgozási hőmérséklet:	Legalább. +8°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a feldolgozás, mind a száradás ideje alatt.

Utasítás:

Az **Acryl-Klarlack** elnyerte a "Blauer Engel" elnevezésű környezetvédelmi védjegyet.

Ügyeljünk a következőkre:

Gyermekektől tartsuk elzárta helyen! Ne lélegezzük be! A felhasználás ideje alatt és után gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Ha bőrre vagy szembe kerülne, bő vízzel azonnal mossuk le. Ne öntsük csatornába, folyóvízbe vagy talajra. Vízzel hígítható termékek esetén használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítsuk meg a szerszámokat.

Megsemmisítés:

A festékmарadványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tesszük.

