



## Acryl - Holzsiegel - Akрил parketta - lakk

Színtelen lakk	Festéssel	Hengerrel	Szórással fúvóka: 1,5 mm nyomás: 3,5 bar	Airless-Szórással 0,279 mm kb. 160 bar
----------------	-----------	-----------	--	--

Oldószermentes

<b>Színárnyalat:</b>	Színtelen.
<b>Fényességi fok:</b>	Fényes és selyemfényű.
<b>Kötőanyagfajta:</b>	Akril-urethán kombináció.
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,0 g /cm <sup>3</sup> .
<b>Alkalmazás:</b>	Záró- és bevonó réteggént alkalmas a normál igénybevételű beltéri faanyagokra, parketta-járófelületekre, valamint a különféle faszerkezetek fényes ill. selyemmatt színtelenlakk-kal való bevonására: pl. ajtókhra, bútorokra, lambéria felületeire, stb.
<b>Tulajdonságok:</b>	<p>Az <b>Acryl-Holzsiegel</b> a beltéri faszerkezetek vízzel hígítható-, dörzsálló-, egykomponensű színtelen-lakk bevonata. Az <b>Acryl-Holzsiegel</b> illatanyagban szegény, fényálló, nem éghető, formaldehid-mentes és könnyen felhordható.</p> <p><b>Vegyszerállóság:</b> nem áll ellen az erős lúgoknak, savaknak és oldószereknek. A szennyező anyagokat azonnal le kell törölni.</p> <p><b>Tapadása, elasztikussága és az ütésállósága</b> megfelel a <b>DIN-szabvány</b> követelményeinek.</p> <p><b>Összeférhetősége más festékanyagokkal:</b> nem keverhető más gyártmányokkal.</p> <p><b>Időjárásállóság:</b> nagyon jó.</p>
<b>Alapfelület:</b>	Az alapfelületnek tisztának, száraznak, csiszolási por -, olaj-, viasz-, és ápolószermentesnek kell lennie.
<b>Felhordás:</b>	A régi és az új fa - parketta alapfelületeket a csiszolás után gondosan portalanítani kell, majd 2 - 3 rétegben <b>Acryl-Holzsiegel</b> -el kell kezelni. Az utolsó réteg felhordása előtt az alapfelületeket finoman csiszoljuk át és ismételtlen portalanítunk !
<b>Megjegyzés:</b>	Az <b>Acryl-Holzsiegel</b> egy különösen dörzsálló egykomponensű színtelenlakk, mely minden beltéri fa- alapfelület zárórétgként alkalmazható. Az <b>Acryl-Holzsiegel</b> gyakorlatilag szagmentes így lakott helyiségekben oldószergőz-terhelés nélkül felhordható. Emberre, állatra, növényre gyakorlatilag veszélytelen.
<b>Hígítás:</b>	Vízzel hígítható. Ecsetelésnél vagy hengerlésnél: hígítás nélkül.
<b>A szerszámok tisztítása:</b>	Használat után azonnal vízzel.

**Tárolás:**

Az **Acryl-Holzsigel**-t hűvös és száraz, de fagymentes helyen kell tárolni. Jól lezárt, eredeti edényben kb.1 évig raktározható.

**Kiszerezés:**

375 ml, 750 ml és 2,5l.

**Kiadósság:**

8 - 12 m<sup>2</sup>/l a felhordás módjától és a faanyag szívóképességétől függően. Az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja a legjobb kalkulációt.

**Száradási idő:**

Meleg, normál, +20 °C teremhőmérsékletnél kb. 30 perc múlva porszár, kb. 45 perc múlva nem ragad és kb. 12 óra elteltével járható. Átfesthető, átszórható és csiszolható kb. 4-5 óra múlva. Teljes terhelhetőség kb. 1 hét múlva alakul ki.

**Felhordási hőmérséklet:**

Az aljzatnak és környezetének a felhordási illetve a száradási idő alatt. + 15°C - +20°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie.

**Tudnivalók:**

Az **Acryl-Holzsigel**-t kitüntették a "Kék Angyal" környezetbarát megnevezéssel. Kérjük, legyen figyelemmel a következő tanácsokra: Gyermekek elől elzárva kell tartani. Gőzeit ne lélegezze be. A feldolgozás alatt és után az alapos szellőztetésről gondoskodni kell. Szembe és a bőrre kerülése esetén azonnal vízzel alaposan le kell mosni. Nem kerülhet a csatornarendszerbe, a természetes vizekbe, vagy a talajba. Vízzel oldható termékek alkalmazásánál a szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

**Hulladékkezelés:**

Csak a teljesen kiürített edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080102 (régi festékek és lakkok, melyek nem tartalmaznak halogénes oldószereket) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) rendelkezései szerint kell kezelni.

