



Düfa Premium Terrassenboden-Öl

(teraszpadló kezelő olaj)

Értékes keményfa fajtákhoz



Termékismertető

Alkalmazási területek

Természetes faápolás újratermelődő nyersanyagok bázisán. bangkirai és duglászfenyőből, valamint egyéb fafajtákból készült terasz pallók impregnálására, felrisszítésére és ápolására, mint például teraszon fektetett hajópadlók, kerti parketták.

Tulajdonságok

- Oldószertartalmú, aromásmentes
- Kültéri alkalmazásra
- Felrisszíti a színeket
- Mélyen behatol a fába
- Vízlepergető
- Kellemesen bedolgozható

Színárnyalat

Bangkirai, duglászfenyő

Kiszerezés

750 ml, 2,5 l

Anyagszükséglet

Kb. 80 - 120 ml/m² rétegenként. A pontos anyagszükségleti értékeket mintafelületek készítésével lehet megállapítani.

Bedolgozási hőmérséklet

Min. +5°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás alatt. Nem szabad bedolgozni +25°C feletti hőmérsékleten és közvetlen napsugárzásban.

Bedolgozás

Aljzat

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, az elválasztó anyagoktól, tisztának, száraznak, teherviselőnek kell lennie, és meg kell felelnie a technika aktuális állásának. Be kell tartani az aktuális BFS adatlapokban, valamint a VOB, C részében és a DIN 18363 Festési és lakkozási munkák szabványban foglaltakat. Figyelembe kell venni kültérben a szerkezeti favédelmet. Az éles faperemeket le kell kerekíteni. A csapadékvíznek gyorsan le kell tudni folynia, feltétlenül kerülni kell a felgyűlő vizeket. A fa maradék nedvességtartalma mérettartó szerkezeti elemeknél a 15%-ot, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó szerkezeti elemeknél pedig a 18 %-ot nem haladhatja meg.



Gyantában, olajokban gazdag fajták	A gyantában, olajokban gazdag fákat univerzális nitróhígítóval gondosan le kell mosni. a felületeket alaposan hagyni kell kiszellőzni, a gyantagallérokat el kell távolítani.
Elszürkült fa	A laza farészeket maradéktalanul el kell távolítani. Az elszürkült fa részeket egészen az egészséges fáig el kell távolítani. Javasolt a düfa Premium Holzentgrauer fa szürkességmentesítő anyaggal előkezelést végezni.
Kazánnyomással impregnált fa	A kazánnyomással impregnált fákat csak 6 hónapos időjárási igénybevétel követően szabad befesteni.
Régi bevonatok	A lazúrokat, szintelen lakkokat vagy fedő festékeket és a repedezett régi bevonatokat a teherbíró fa alapig maradéktalanul el kell távolítani.
Alapozás	A kékgomba által veszélyeztetett <u>kültéri</u> lombos és tűlevelű fákat a festés előtt impregnálni kell a düfa Premium Holzschutzgrund favédő alapozóval.
Hígítás	A termék festési konzisztenciára van beállítva.
Felhordási eljárás	A használat előtt alaposan fel kell rázni. Ecsettel vagy pamut kendővel kell felhordani. Kb. 10 perc után a fölösleges olajat tiszta pamut kendővel le kell szedni. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg a fa nem telítődik, és már nem vesz fel több olajat.
Száradási idő	20°C és max. 60 % relatív páratartalom esetén: - felületszáraz: kb. 4 óra elteltével - átfesthető: kb. 12 óra elteltével.
Bedolgozási utasítások	Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén ezek az idők meghosszabbodnak. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Figyelem: A termék oxidatíván szárad. Az oxidatív szerekkel átitatódott kendők esetén fennáll az öngyulladás veszélye. Az átitatódott kendőket kiterítve kell szárítani. A tárolást zárt fém tartályokban, illetve vízben kell végezni. ▪ A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a munka elkezdése előtt próbafelületet készíteni. ▪ A végleges színárnyalat a fa saját színétől függ. ▪ A pigmentált faolajok különleges védelmet nyújtanak az UV sugárzással, ezáltal a fa idő előtti elszürkülésével szemben. ▪ Az optikailag egybefüggő fa szerkezeti elemek esetén figyelni kell arra, hogy azokat azonos charge-ból származó anyaggal kezeljék.
Általános utasítások	A fa egy természetes úton újratermelődő nyersanyag. Még ugyanazon fajták is erősen eltérőek lehetnek származásuk, nedvszívó képességük vagy alapszínük szerint, ezért a transzparens vagy lazúrozó bevonatrendszerek színben eltérő hatásúak lehetnek. A durva pórusú lombos fák, pl. a tölgy esetén rövidebb felújítási időközökkel kell számolni. A beltartalmi anyagokban gazdag fák jelentősen lelassíthatják a száradást. A fafelületek karbantartást igénylő felületek: A bevonat hosszú élettartamának biztosítása érdekében évente egyszer a bevonatot meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta esteleges sérülések (pl. repedések a fában). A sérüléseket szakszerűen ki kell javítani.
Szerszámok tisztítása	A munkaeszközöket használatukat követően azonnal meg kell tisztítani a düfa Pinselreiniger ecsettisztítóval.



Termékre vonatkozó tudnivalók

Tartalmazott anyagok	Az építményfestő szerekre vonatkozó VdL Irányelv szerint: természetes olaj, szénhidrogének, adalékok.
Fajsúly	Kb. 0,9 g/cm ³
VOC-biztonsági utasítás	EU-határérték a termékre (A/e kategória): 400 g/l (2010). A termék maximum 400 g/l VOC-t tartalmaz.
Biztonsági tanácsok	Gyermekek elől elzárva tartandó. Csiszolási munkák során P2 porszűrőt kell alkalmazni. A festék használatakor enni, inni és dohányozni tilos. A bedolgozás során és azt követően gondoskodni kell az alapos szellőzésről. A szemmel vagy a bőrrel való érintkezése esetén bő vízzel le kell mosni. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Az esetleges jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap kérésre elérhető.
Tárolás	Folyamatosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó.
Ártalmatlanítás	Csak a maradéktalanul kiürített edényeket lehet újrahasznosításra adni. A beszáradt anyagmaradványokat háztartási szemétként lehet ártalmatlanítani. A folyékony anyagmaradványokat tartalmazó edényeket az öreg festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080111.

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműen nem megemlített alkalmazásokat csak visszakerdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét. További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban Németországban, Ausztriában, Svájcban és Hollandiában).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Alkalmazástechnika: 00 800/ 63333782
Email: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Műszaki adatlap a 2016/06 állapot szerint.