



Düfa Premium Fa szigetelő alapozó

Megelőzi az elszíneződést



Termékleírás

Alkalmazási terület	Vízzel oldódó, elszíneződő faösszetevőket tartalmazó fa felületek szigetelésre, Olyan fa aljzatokra pl kerítések, favázás szerkezetek, ablakok, ajtók, fa tetők, stb. melyekre jól fedő festék szükséges. A DIN EN 71.3. szerint gyermekjátékokhoz alkalmas.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">▪ Fehér alapozó festék fa elemekhez▪ Vízbázisú, szagtalan▪ Kül- és beltérre▪ Szigeteli a vízzel oldódó, elszíneződő faösszetevőket▪ Nedvességszabályzó▪ Elasztikus
Színárnyalat	Fehér
Fényességi fok	Matt
Kiszerezés	750 ml, 2,5 l
Kiadósság	Ca. 100 - 125 ml/m ² rétegenként. A fontos felhasználási mennyiséget próbafestéssel kell megállapítani.
Bedolgozási hőmérséklet	Min. +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás alatt.

Bedolgozás

Aljzat	<p>Az aljzatnak a pattogzó részekről mentesnek, tisztának, száraznak, teherviselőnek, és az aktuális technikai előírásoknak megfelelőnek kell lennie. Az aktuális BFS tájékoztatót valamint a DIN 18363 VOB, C részében a Festési és mázolás munkákra vonatkozó tudnivalókat figyelembe kell venni.</p> <p>Kültéren gondolni kell a konstruktív favédelemre. Az éles fa éleket le kell kerekíteni, gondoskodni kell a csapadék gyors elvezetéséről, a felgyülemelő nedvességet feltétlenül el kell kerülni.</p> <p>A nem mérettartó fák esetén a fa nedvességtartalma nem lehet több 18%-nál, mérettartó fáknál 15%-nál.</p>
---------------	--



<p>Gyanta-/ olajtartalmú fák Kazánnomással imp. fa</p>	<p>A gyanta-/ olajtartalmú fákat Nitro univerzális hígítóval le kell mosni, felületet jól át kell szellőztetni a feltáskásodott gyantát el kell távolítani. A kazánnomással impregnált fát csak 6 hónapos időjárás behatás után szabad festeni.</p>
<p>Régi festékek</p>	<p>A laza, pergő és repedezett régi festéket a teherhordó fa aljzatig maradéktalanul el kell távolítani. A jól tapadó régi réteget a por-, szennyeződés- és zsírmentessé kell tenni, és fel kell csiszolni.</p>
<p>Alapozás</p>	<p>A kékgomba veszélyeztette lombos és tűlevelű <u>kültéren</u> a festés előtt düfa Premium favédő alapozóval elő kell kezelni.</p>
<p>Hígítás</p>	<p>A termék bedolgozásra kész állagú. Vízzel való hígítása csökkenti a szigetelőképességet.</p>
<p>Felhordási eljárás</p>	<p>Használat előtt jól felkeverni. Ecsettel való felhordás esetén speciális műanyag sörtéjű ecsetet kell alkalmazni. A szórásos felhordást megfelelő szóróberendezéssel kell végezni. Az eszköz gyártójának használati utasításait figyelembe kell venni. Összességben 2-3 réteget kell felvinni. Ügyelni kell a rétegek közt a száradási időkre.</p>
<p>Száradási idő</p>	<p>20°C és max. 60 % relatív páratartalom esetén: - felületszáraz: kb. 1 óra elteltével - átfesthető: kb. 12-24 óra elteltével. Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén az idők meghosszabbodnak.</p>
<p>Bedolgozási utasítások</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amennyiben az első festés után elszíneződések ütnek át, be kell tartani a 24 órás közttes száradási időt. ▪ A lehetségesen előforduló aljzatok sokfélesége és egyéb más tényezők miatt, ajánlatos a munka megkezdése előtt próbafestést alkalmazni.
<p>Általános tudnivalók</p>	<p>A nagypórusú lombos fák esetén pl, tölgynél, rövidebb renoválási idővel kell számolni. Nagy mennyiségű összetevőket tartalmazó fáknál, a száradás jelentősen elhúzódhat. A fafelületeket karban kell tartani: A festés hosszabb tartósságának elérése érdekében, legalább évente 1x egyszer ellenőrizni kell, hogy nem károsodott-e (pl. repedések a fában). A sérüléseket szakszerűen kezelni kell.</p>
<p>Szerszámok tisztítása</p>	<p>A munkaeszközöket használatukat követően vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával azonnal meg kell tisztítani.</p>

Termékre vonatkozó tudnivalók

Kötőanyag fajtája | akrilát-diszperzió, speciális alkidgyanta,



Tartalmazott anyagok	<p>Az építmények bevonati anyagaira vonatkozó VdL-irányelv szerint: akrilát-diszperzió, speciális alkidgyanta, titándioxid, töltőanyagok, víz, glikolok, adalékanyagok, metil- és benzil izotiazolinon</p> <p>Allergiás reakciókat válthat ki. Információk allergia esetén: Tel. 00800/ 63333782.</p>
Fajsúly	Ca. 1,4 g/cm ³
VOC-biztonsági utasítások	<p>EU határérték a termékre (A/g kategória): 30 g/l (2010).</p> <p>A termék max. 20 g/l VOC-t tartalmaz.</p>
Biztonsági tanácsok	<p>Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórásos eljárásnál A2/P2 kombiszűrőt, csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni. Essen, A festés során az evést, ivást dohányzást kerülni kell. A bedolgozás alatt gondoskodni kell az alapos szellőzésről A szembe, vagy bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel el kell távolítani. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizetekbe vagy a talajba engedni. Adott esetben lsd. Biztonsági Adatlap jelzése. Biztonsági Adatlap kérésre megkapható.</p>
Tárolás	Mindig zárva, hűvös, száraz de fagymentes helyen tárolni.
Ártalmatlanítás	<p>Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhetők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: Nr. 080112.</p>

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak az előirányzott felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműen nem megemlíttet alkalmazásokat csak visszakerdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét. További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban Németországban, Ausztriában, Svájcban és Hollandiában.)

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de