



Düfa Premium Favédő alapozó



Védelem kékülés, gombák és kártevők ellen



Termékleírás

Alkalmazási terület

Szintelen, folyékony vízbázisú favédőszer biocid hatóanyagokkal kékülés és gombák ellen. Megelőzi a rovarok okozta fertőzéseket. Alkalmas minden kéküléssel vagy gombásodással veszélyeztetett fafajtaához, pl. fenyő, lucfenyő, vörösfenyő, erdeifenyő. Alkalmas statikusan nem igénybe vett, talajkapcsolat nélküli kültéri 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faszerkezetekhez, pl. faházak, előtetők, faburkolatok, kerítések, ablakok, külső ajtók.

Tulajdonságok

- vízbázisú, szagtalan
- csak kültérre
- Mélyen behatol a fába
- Kiegyenlítő
- Növeli a vízlepergetést
- 0,9 % propikonazolt , 0,3% IPBC-t, 0,1 % permethrint tartalmaz

Színárnyalat

színtelen

Kiszerezés

750 ml, 2,5 l, 5 l

Anyagszükséglet

Kb. 60 - 120 ml/m² rétegenként. A megbízható favédelemhez 120 ml/m² mennyiségnek kell beszívódnia.

Bedolgozási hőmérséklet

Min. +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás alatt.

Bedolgozás

Aljzat

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, az elválasztó anyagoktól, tisztának, száraznak, teherviselőnek kell lennie, és meg kell felelnie a technika aktuális állásának. Be kell tartani az aktuális BFS adatlapokban, valamint a VOB, C részében és a DIN 18363 Festési és lakkozási munkák szabványban foglaltakat.

Figyelembe kell venni kültéren a szerkezeti favédelmet. Az éles faperemeket le kell kerekíteni. A csapadékvíznek gyorsan le kell tudni folynia, feltétlenül kerülni kell a felgyűlő vizeket. A fa maradék nedvességtartalma mérettartó szerkezeti elemeknél a 15%-ot, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó szerkezeti elemeknél pedig a 18 %-ot nem A gyantában, olajokban gazdag fákat univerzális nitróhígítóval gondosan le kell mosni. a felületeket alaposan hagyni kell kiszellőzni, a gyantagallérokat el kell távolítani.

Gyantában-/olajokban gazdag fafajták



Elszürkült fa	A laza fa részeket maradéktalanul el kell távolítani. Az elszürkült fa részeket egészen az egészséges, teherbíró alapig el kell távolítani. Ajánlott előkezelést végezni a düfa Premium Holzentgrauer szűrkeségmentesítővel.
Kesseldruckimprägn. Holz	A kazányomással impregnált fákat csak 6 hónapos időjárási igénybevétel követően szabad befesteni.
Régi festékek	A lazúrokat, színtelen lakkokat és a fedőképes festékeket, valamint a laza, felpattogzott és repedezett régi bevonatokat a teherbíró faalapig maradéktalanul el kell távolítani.
Hígítás	A termék kenhető konzisztenciájúra van beállítva.
Felhordási eljárás	Használat előtt alaposan fel kell keverni. Ecsettel történő felhordáshoz műanyagserpentyő, vagy vegyes sörtes speciális lazúrecsetet kell alkalmazni. Mindig szállirányban kell felhordani. A mindenkori szükséglet szerint összesen 2 réteget kell felhordani. A megbízható favédelemhez 120 ml/m ² mennyiségnek kell beszívódnia. Az egyes rétegek közötti száradási időket be kell tartani. Ezután düfa lazúrral vagy lakkal át kell festeni.
Száradási idő	20°C és max. 60 % relatív páratartalom esetén: - felületszáraz: kb. 1 óra elteltével - átfesthető: kb. 4 óra elteltével. Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén ezek az idők meghosszabbodnak.
Bedolgozási utasítások	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A favédő szerek gomba és kártevők elleni biocid hatóanyagokat tartalmaznak, Ezért csak egyedi esetekben, vagy ha a favédelem előírt, akkor kell őket alkalmazni, ▪ Nem használható beltérben, vagy olyan esetekben, ahol a fa közvetlenül élelmiszerekkel vagy táplálékkal érintkezik ▪ Helytelen alkalmazás egészség- vagy környezetkárosodáshoz vezethet. A szert vagy termékmaradványokat nem szabad élővízbe talajba vagy csatornába engedni. Tavak, folyók vagy szennyvízcsatornák szennyeződése esetén értesíteni kell a törvényileg illetékes hatóságokat.
Általános tudnivalók	A fa egy természetes úton újratermelő nyersanyag. Még ugyanazon fafajták is erősen eltérőek lehetnek származásuk, nedvszívó képességük vagy alapszínük szerint, ezért a transzparens vagy lazúrozó bevonatrendszer színben eltérő hatásúak lehetnek. A durva pórusú lombos fák, pl. a tölgy esetén rövidebb felújítási időközökkel kell számolni. A beltartalmi anyagokban gazdag fák jelentősen lelassíthatják a száradást. A fafelületek karbantartást igénylő felületek: A bevonat hosszú élettartamának biztosítása érdekében évente egyszer a bevonatot meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta esteleges sérülések (pl. repedések a fában). A sérüléseket szakszerűen ki kell javítani.
Szerszámok tisztítása	A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően vízzel, vagy esetleg mosogatószeres elegyben ki kell mosni.

Termékre vonatkozó tudnivalók

Kötőanyagfajta | alkidgyanta emulzió



Tartalmazott anyagok	Az építményfestő szerekre vonatkozó VdL Irányelv szerint: alkidgyanta emulzió, víz, adalékok, metil.benzin-izotiazolinon, Ez a termék biocid hatóanyagokat tartalmaz: 0,9 % propikonazolt (9g/kg), 0,3% IPBC-t (3 g/kg), 0,1 % permethrint (1 g/kg). Allergiás reakciókat válthat ki. Allergia esetén hívja a következő telefonszámot: 00800/ 63333782.
Fajsúly	kb. 1,0 g/cm ³
VOC-biztonsági tudnivaló	EU-határérték a termékre (A/e kategória): 130 g/l (2010) A termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz.
BAuA-Reg.-Nr.	N-63889
Biztonsági tanácsok	Gyermekek elől elzárva tartandó. Csiszolási munkák során P2 porszűrőt kell alkalmazni. A festék használatakor enni, inni és dohányozni tilos. A bedolgozás során és azt követően gondoskodni kell az alapos szellőzésről. zése esetén azonnal, alaposan vízzel le kell mosni. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Az esetleges jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap kérésre elérhető
Elsősegély	Általános tudnivalók: Az anyaggal szennyezett, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Kétségek vagy tünetek felmerülése esetén azonnal orvosi tanácsot kell kérni. Allergiára utaló jelek vagy légzésnehézség előfordulásakor azonnal orvost kell hívni. Belélegzéskor: Gondoskodni kell friss levegőről. Bőrrel való érintkezés: Vízzel és szappannal azonnal lemosni. Ne használjon oldószert/hígítót! Szemmel való érintkezés: Szembe való kerülés esetén a szemet nyitott állapotban 15 percig vízzel kimosni, majd azonnal szemorvossal konzultálni. Orvosi segítséget hívni. Lenyelés esetén: NEM SZABAD hánytatni! Azonnal orvost kell hívni. A száját kikell öblíteni és sok vizet kell inni.
Tárolás	Folyamatosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó.
Ártalmatlanítás	Háztartási szemétként nem szabad ártalmatlanítani. A folyékony anyagmaradványokat nem szabad a csatornahálózatba, az felszíni vizekbe vagy a talajba engedni AVV hulladék kulcsszám: 03 02 02.

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagainknak az előírt célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműen nem megemlített alkalmazásokat csak visszakerdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét. További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózatban Németországban, Ausztriában, Svájcban és Hollandiában).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Műszaki adatlap a 2016/06 állapot szerint.