



MŰSZAKI ADATLAP

Düfa fehér zománcfesték

Alkidgyanta-zománcfesték Bel- és kültéri felületekre	Mázolással	Hengerrel	Szórással Fúvóka: 1,5 mm Nyomás: 3,5 bar	Airless-Szórással 0,279 mm kb. 160 bar
Magas és selyemfényű				

Színárnyalat:	fehér
Fényességi fok:	Magas és selyemfényű.
Kötőanyag fajtája:	Alkidgyanta-kombináció.
Pigmentalap:	Titándioxid és színtartó pigmentek.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ .
Használat:	Magass minőségű kül – és beltéri fedőfesték fa-, és fémfelületekre, mint pl. bútorok, ajtók, ablakok, rácsok, csövezetékek, garázsajtók és lábazatok bevonására. A színes árnyalatok melegvízes fűtőtestek festésére is alkalmasak.
Tulajdonságok:	A düfa Fehér műgyanta alapú zománcfesték, kiváló felhasználási tulajdonságokkal rendelkezik. Karcolás- és ütésálló, kiválóan terül, jó fedőképességű, átlagon felüli időjárásállósággal és fénytartóssággal rendelkezik.
Alapfelület:	A hordképes, szilárd, száraz és tiszta, valamint szakszerűen előkezelt alapfelületekre alkalmazható.
Biztonsági utasítások:	Tűzforrásoktól tartsuk távol. Használat közben ne dohányozzunk és gondoskodjunk a munkaterület megfelelő szellőztetéséről. Ne öntsük csatornába.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal ecsettisztítóval
Tárolás:	Száraz és hűvös, de fagymentes helyen.
Kiszerezés:	750 ml és 2,5 l.
Anyagszükséglet:	Kb. 10 m ² /l, az alapfelület tulajdonságától függően. Egzakt kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad garanciát.
Száradási idő:	+20°C hőmérsékleten 4 - 6 óra után porszáraz és kb. 8 - 12 óra elteltével tapintható. Átfesthető 24 óra után.
Felhasználási hőmérséklet:	Legalább + 5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a használat, mind a száradás ideje alatt.
Megsemmisítés:	A festékmaradványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegyük.

